

	FORMATO	CDC-F-017
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Versión: 01 Fecha: 01.09.2022 Rev: JPCP Aprob: GGA

EL CONTENIDO DE LA FICHA PUEDE VARIAR POR CAMBIOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN O ESPECIFICACIONES DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO									
 IMAGEN REFERENCIAL		<b>LADRILLO HUECO 15 RAYA</b>							
<b>USO:</b>		<i>Ladrillo para techos y entrepisos aligerados.</i>							
<b>MATERIAS PRIMAS:</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Mezcla de arcillas.</i></td> <td style="text-align: center;"><b>Unidad</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Especificación de Producto</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Normas de Referencia:</b> NTP 331.040 (Requisito) NTP 399.613 (Ensayos)</td> </tr> </table>			<i>Mezcla de arcillas.</i>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación de Producto</b>	<b>Normas de Referencia:</b> NTP 331.040 (Requisito) NTP 399.613 (Ensayos)	
<i>Mezcla de arcillas.</i>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación de Producto</b>	<b>Normas de Referencia:</b> NTP 331.040 (Requisito) NTP 399.613 (Ensayos)						
CLASE Y/O TIPO		-	-	No Aplica					
PROPIEDADES FÍSICAS:									
PESO: Mínimo - Máximo		Kg	7.300 - 7.800	No Aplica					
DIMENSIONES	Largo	cm	30.0	± 2%					
	Ancho	cm	30.0	± 2%					
	Alto	cm	15.0	± 2%					
ABSORCIÓN DE AGUA		%	< 22.0	22.0 Máx.					
ÁREA DE VACÍOS		%	71.0 - 74.0	No Aplica					
ALABEO		mm	< 5.0	5.0 Máx.					
ORTOGONAL (ESCUADRA 90°)		mm	< 5.0	No Aplica					
DENSIDAD APARENTE		g/cm <sup>3</sup>	1.90 - 2.10	No Aplica					
EFLORESCENCIA (SALITRE)		-	No Eflorescente	Eflorescente / No Eflorescente					
RENDIMIENTO INCL. 5% DESPERDICIO		Und/m <sup>2</sup>	9	No Aplica					
PROPIEDADES MECÁNICAS:									
RESISTENCIA MECÁNICA MÓDULO DE RUPTURA Ó ENSAYO DE FLEXIÓN UND.		Kg/cm <sup>2</sup>	> 2.0	2.0 Mín.					
EFICACIA DEL PRODUCTO:									
Se refiere al porcentaje mínimo de ladrillos conformes (es decir sin defectos) en el lote ofrecido al cliente		%	90	-					

Nota:

Los Ladrillos de Arcilla, destinados para uso en albañilería de techos y entre pisos aligerados, (No Decorativo) dónde la apariencia externa tales como; Identaciones menores o grietas superficiales inherentes al método usual de fabricación, o los astillamientos resultantes de los métodos habituales de manipulación en la estiba y/o desestiba, no serán consideradas causa de rechazo. Los lotes de todo producto ofrecido poseen más del 90% de eficacia de conformidad del producto.