

**Planchas Estriadas LAC  
Norma ASTM A-36 A-1011 CS**

Producto plano laminado en Caliente a una temperatura aproximada de 1250 °C. Esta plancha posee resaltes en la superficie de una de sus caras. Entre sus usos se pueden citar: construcción de pisos, escaleras, plataformas y estructuras en general.

**Composición Química**

Norma Técnica	Grado B				
	C %	Mn %	P %	S %	Si %
ASTM A-36	0.25	0.8	0.04 máx	0.050 máx	0.4 máx
		1.2			

**Propiedades Mecánicas**

Norma Técnica	Límite de Influencia (kg/mm <sup>2</sup> )	Resistencia la Tracción (Kg/mm <sup>2</sup> )	Alargamiento (%)	Norma Equivalente
ASTM A-36	24 min	41 min	18 min	DIN 17100 St 37-2

**Dimensiones y Peso Unitario**

Sistema Métrico (mm)			Pesos Teóricos	Sistema Inglés (pulg/pie)
Espesor	Ancho	Largo	Kg/Pza	Espesor
2.50	1,200	2,400	56.52	3/32"
2.50	1,250	2,400	58.88	3/32"
2.90	1,050	2,400	57.37	1/8"
2.90	1,200	2,400	65.56	1/8"
4.40	1,200	2,400	99.48	3/16"
5.90	1,200	2,400	133.39	1/4"
5.90	1,250	2,400	138.95	1/4"