



Modelo: Hueco 15 Rayado

USO		Ladrillo para techos y entrepisos aligerados		
MATERIAS PRIMAS Mezcla de arcillas. Caolín al 70%		Unidad	Especificación interna	Requisitos Normados: NTP 399.613 NTP 331.040 RNE. 070
CARACTERÍSTICAS				
PESO	kg	6.175 - 6.825		
MEDIDAS:	Largo	mm	300.0	2% 294 Mín. 306 Máx.
	Ancho	mm	300.0	2% 294 Mín. 306 Máx.
	Alto	mm	150.0	3% 145.5 Mín. 154.5 Máx.
ABSORCIÓN DE AGUA		%	< 22.0	Máx. 22.0
ÁREA DE VACIOS		%	71- 75	-
ALABEO		mm	< 4.0	Máx. 4.0
DENSIDAD		g/cm3	2.00 - 2.05	-
EFLORESCENCIA		-	No presenta	No presenta
RESISTENCIA A LA FLEXO-TRACCIÓN		kg/cm2	> 2.0	Mín. 2.0
LUZ MÁXIMA RECOMENDADA		cm	5.00	Luz $\leq$ espesor x 25
RENDIMIENTO EN UNA DIRECCIÓN		Und/m2	8.833	-
RENDIMIENTO EN DOS DIRECCIONES		Und/m2	7.11	-

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura el formato exacto del material.
- Formato con canales para mejor secado y óptima resistencia.
- Productos codificados para un Control de Calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar las condiciones climáticas. - Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.