

FICHA TÉCNICA

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO						
		LADRILLO KING KONG 30% DE VACÍOS INFES				
USO:		Ladrillo para muros portantes de alta resistencia				
MATERIAS PRIMAS:		Unidad	Especificación de Producto	Requisitos Normados:		
Mezcla de arcillas.				NTP 399.613		
				NTP 331.017		
					RNE E-070.	
PROPIEDADES FÍSICAS:						
PESO: Mínimo - Máximo		Kg	3.950 - 4.100	-		
DIMENSIONES	Largo	cm	24.0	± 2mm	24.2 Máx.	
					23.8 Mín.	
	Ancho	cm	13.0	± 3mm	13.3 Máx.	
					12.7 Mín.	
	Alto	cm	9.0	± 3mm	9.3 Máx.	
					8.7 Mín.	
ABSORCIÓN DE AGUA		%	< 22.0	Máx. 22.0		
ÁREA DE VACÍOS		%	≤ 30.0	≤ 30.0		
ALABEO		mm	< 2.0	Máx. 2.0		
DENSIDAD		g/cm ³	1.90 - 2.00	-		
EFLORESCENCIA		-	No presenta	No presenta		
CLASE		-	Tipo V	Tipo V		
RENDIMIENTO	Mortero 10 mm	Und/m ²	Soga / Cabeza	40	71	
	Mortero 15 mm		Soga / Cabeza	37	66	
PROPIEDADES MECÁNICAS:						
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		Kg/cm ²	> 180.0	Mín. 180.0		

Nota:

Ladrillo fabricado para ser usado en muros portantes de alta resistencia a la compresión, con recubrimiento (tarrajeo) tanto en interiores como en exteriores de la edificación.