



TRIPLAY PVC FENOLICO 18MM





 Triplay-Fenolico.com

 981299947

- No necesita desmoldantes
- Bordes con Resina Fenólica
- Diseñado para encofrados

- Film PVC doble cara hidrófugo
- Garantizamos 8 usos, contra cambio de producto o devolución de dinero

Producto	Triplay Fenólico	Materia prima	Madera álamo
Film	PVC Verde	Peso del Film	180g/m ²

Característica	Unidad	Metodo	Valor	Resultado
Contenido de humedad	%	EN 322	10	Aprobado
Densidad	kg/m3	EN 323	620	Aprobado
Modulo de elasticidad longitudinal	MPa	EN 310	6200	Aprobado
Modulo de elasticidad lateral	MPa	EN 310	4800	Aprobado
Resistencia a flexion longitudinal	MPa	EN 310	55.01	Aprobado
Resistencia a flexion lateral	MPa	EN 310	43.01	Aprobado
Calidad de encolado	MPa	EN 314	Max 1.72 / Min 0.85	Aprobado