



www.gyplac.com.co

La información y datos técnicos contenidos en este documento son indicativos. Gyplac mantiene la facultad de ejercer la modificación y/o anulación de materiales, productos y/o especificaciones sin previo aviso.

an **etex** company

Para el sistema:



**NUEVA
IMAGEN**

PEGAMENTO
SISTEMA REVOQUE GYPLAC



www.gyplac.com.co

an **etex** company

PEGAMENTO

SISTEMA REVOQUE GYPLAC



Único pegamento recomendado por Gyplac® S.A., para la aplicación del sistema de revestimiento Revoque Gyplac®. Este pegamento es un producto especialmente formulado, en polvo y el cual, al ser mezclado con el agua, de acuerdo con las proporciones indicadas y siguiendo correctamente las instrucciones de preparación, se obtiene una pasta que asegura y garantiza un agarre perfecto de las placas de yeso a la pared, ya sea esta de ladrillos, bloques de cemento u hormigón armado.

La pasta produce un inmediato efecto “ventosa”, sin que sea necesario sujetar la placa de yeso adherida a la pared.

USOS

Pegado de placas de yeso a muros de hormigón, muros de albañilerías, mampostería, bloques de cemento, etc. Se puede utilizar también en el remate de puertas y ventanas que se producen entre el muro existente y el revestimiento Revoque Gyplac® o “estampillado”.

RENDIMIENTO

2,5 Kg/m² * aproximadamente

*Este valor depende del desplome que presente el muro, del grado de trabajabilidad que le quiera dar el aplicador a la mezcla y de las condiciones atmosféricas, tales como temperatura y humedad en donde se esté utilizando este producto.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

- Específicamente formulado para el sistema de revestimiento Revoque Gyplac®.
- Fácil aplicación y alto rendimiento.
- Excelente adherencia en los sustratos indicados.
- Fácil de preparar.
- Permite correcciones de hasta 5 cm gracias a su tiempo de fraguado.
- Es una aplicación limpia sin muchos desperdicios.
- Su contracción al fraguar es prácticamente nula.

PREPARACIÓN

1

La preparación se debe hacer siempre en una caneca de boca ancha y de una capacidad aproximada de 19 litros. El recipiente debe estar totalmente limpio, libre de impurezas y residuos de preparaciones anteriores para no alterar el tiempo de fraguado de la mezcla preparada. Primero se debe verter el agua en la caneca a razón de 13 litros de agua por un saco de 25 kg de pegamento Gyplac®.



2

Agregue lentamente el polvo esparciéndolo finamente sobre el agua en forma de lluvia. Nunca se debe verter el polvo directamente del saco, pues esto produce grumos. Antes de verter el polvo en el agua se recomienda revolver directamente con la mano el contenido dentro del saco. El polvo debe ser esparcido dentro del agua hasta saturarla, pudiendo apreciar dentro de la caneca la formación de “islas”, y hasta que el polvo sobresalga de la superficie del agua unos 2 o 3 centímetros. Se reitera la importancia de respetar la relación agua/polvo recomendada.



3

Deje reposar durante dos o tres minutos, para que las partículas de polvo se hidraten y luego con un batidor mecánico, compuesto por un taladro eléctrico y un mezclador Gyplac, bata el contenido dentro de la caneca durante tres minutos hasta obtener una pasta consistente y homogénea.



APLICACIÓN

El pegamento en pasta que se ha obtenido dentro del cuñete, debe ser aplicado en motas, las cuales serán distribuidas a lo largo y ancho de la placa, distanciadas cada 30 cm en sentido longitudinal y 30 cm en sentido transversal. de yeso Gyplac. Se reitera que el espesor máximo admisible de pegamento es de 5 cm y el mínimo de 8mm.

Las motas serán de aproximadamente 10 cm de diámetro y con un espesor que dependerá exclusivamente del desaplome que presente el muro a revestir.



RECOMENDACIONES

- Al pegamento Gyplac® no se le debe agregar ningún agente extraño en la preparación para evitar dañar su formulación.
- Proteger siempre el pegamento Gyplac® del contacto con el agua, la humedad y de los rayos del sol.
- Tanto el agua como el recinto a trabajar no deben tener temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C.
- Tanto el recipiente a utilizar, como el revestimiento o las superficies a cubrir, deben estar secos y libres de polvo o residuos.
- El agua a utilizar debe estar totalmente limpia y debe provenir de la red de agua potable.
- El agua siempre debe ir antes que el pegamento Gyplac® en el recipiente.
- Revolver la mezcla manualmente dentro del saco.
- El tiempo de fraguado es de 45 minutos, por lo tanto se debe preparar la cantidad necesaria a utilizar durante este período.
- Lea las instrucciones de preparación y aplicación del pegamento Gyplac® en la parte posterior de su empaque.

CARACTERÍSTICAS

- **Tiempo de fraguado:** 45 minutos.
- **Tiempo de trabajabilidad:** 15 - 20 minutos máximo.
- **Tiempo de duración de saco abierto:** 1 mes (en un lugar seco sin presencia de humedad).
- **Presentación:** Sacos de 25 kg aproximadamente.
- **Vida útil:** 6 meses de almacenamiento en un lugar seco, ventilado, separado del piso y nunca expuesto al sol.
- **Color:** Gris claro.

PRECAUCIONES

- No ingerir, ni inhalar.
- Si hay contacto con los ojos, lave con abundante agua y acuda al médico.
- Se recomienda el uso de los elementos mínimos de seguridad industrial, tales como protección respiratoria, guantes de caucho y gafas durante su manipulación.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.